



### Cementový sanačný postrek triedy GP CS III podľa STN EN 998-1

<b>Oblasť použitia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– spojovací mostík medzi podkladom a sanačnou jadrovou omietkou</li><li>– vhodná ako jadrová omietka na soklových častiach</li></ul>
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– výborná priľnavosť</li><li>– znížená kapilárna vodivosť</li><li>– urýchľuje vysušenie muriva</li><li>– v prípade zasoleného muriva odporúčame použiť výrobky zo SAKRET sanačného systému WTA</li></ul>
<b>Príprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– od hranice zvlhnutej omietky odstráňte zvlhnutú omietku o 100 cm ďalej</li><li>– škáry medzi murovacími prvkami vyčistite až do hĺbky 20 mm</li><li>– povrch očistite od prachu a iných nečistôt</li><li>– v prípade zasoleného muriva použite výrobky zo SAKRET sanačného systému WTA alebo špeciálnu impregnáciu určenú pre takéto použitie</li><li>– v prípade, že použijete špeciálnu impregnáciu, sanačný postrek aplikujte hneď ako to je možné</li></ul>
<b>Spracovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom vody (viď. strana 2) po dobu cca. 3 minút do bezhrudkovitého stavu (max. 600 otáčok/minúta)</li><li>– postrek aplikujte ručne alebo strojne</li><li>– sanačný postrek aplikujte iba na 50 % podkladu a to tak, aby sa Vám na podklade vytvorila „sieť“ z prednástreku</li><li>– na soklové časti nanášajte hrúbku 15 mm</li></ul>
<b>Zloženie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– portlandský cement STN EN 197</li><li>– vápenný-hydrát STN EN 459</li><li>– vlastnosti vylepšujúce prísady a aditíva</li></ul>
<b>Balenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 30 kg vrece</li></ul>
<b>Spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 30 kg vreca = 4,5 – 6,0 m<sup>2</sup></li><li>– spotreba je závislá od spôsobu nanášania</li></ul>
<b>Skladovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov</li></ul>

## Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je **ZAKÁZANÉ**
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

Technické parametre	
Farba	šedá
Zrornosť	0-4 mm
Prímesová voda (30 kg)	5,0-5,5 lit.
Trieda reakcie na oheň	A1
Pevnosť v tlaku	CS III
Prilnavosť	> 0,10 N/mm <sup>2</sup>

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbatimujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2006