



### Disperzný penetračný náter pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá

<b>Oblasť použitia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– na vonkajšie aj vnútorné použitie</li><li>– na steny</li><li>– na prípravu podkladu</li><li>– na spevnenie podkladu</li><li>– pod ušľachtilé omietky</li><li>– reguluje nasiakavosť</li><li>– egalizuje podklad</li><li>– zvyšuje priľnavosť podkladu</li></ul>
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– vhodný do in- a exteriéru</li><li>– aplikovateľný pomocou štetca, valčeka alebo striekaním</li><li>– neobsahuje riedidlá</li><li>– vynikajúca paropriepustnosť</li><li>– tónovateľná podľa vzorkovníka SAKRET</li></ul>
<b>Príprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý</li><li>– nenosné časti podkladu je nutné odstrániť</li></ul>
<b>Spracovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– aplikáciu vykonávame pomocou štetca, valčeka alebo striekaním</li><li>– pred aplikáciou je nutné penetračný náter premiešať</li><li>– v prípade potreby je možné riedenie vodou (max. 10 %)</li><li>– penetračný náter aplikujte rovnomerne, dbajte na plné prekrytie podkladu</li><li>– spracovanie výrobku vykonávajte pri teplotách nad + 5 °C</li><li>– spracovanie výrobku nevykonávajte pri silnom snečnom žiarení</li><li>– doba schnutia je 12-24 hodín</li></ul>
<b>Balenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 2 lit. vedro</li><li>– 5 lit. vedro</li><li>– 15 lit. vedro</li></ul>
<b>Spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– spotreba je závislá od pomeru riedenia</li><li>– spotreba je závislá od podkladu</li><li>– spotreba cca. 0,20 lit./m<sup>2</sup></li></ul>
<b>Skladovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov</li><li>– otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť</li></ul>



---

## Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- chráňte si oči a pokožku pred stykom s materiálom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

---

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2004