



Disperzný, adhézny mostík s obsahom jemného kremičitého piesku

Oblasť použitia	– k vylepšeniu príľnavosti na hladkých betónových podkladoch – spojovací mostík pod sadrové a cementové omietky – dobrá paropriepustnosť – obsahuje jemný kremičitý piesok – vhodný na minerálne podklady, staré aj nové betónové podklady
Vlastnosti	– ružový, k použitiu pripravený adhézny mostík – adhézny mostík na vodnej báze s obsahom kremičitého piesku – po vyzretí vytvára drsný povrch zabezpečujúci lepšiu príľnavosť
Príprava podkladu	– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý – nenosné časti podkladu je nutné odstrániť – vlhkosť cementových podkladov nemôže byť vyššia ako 2 CM%
Spracovanie	– produkt je k pripravený k použitiu, nie je potrebné riedenie – aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka – v prípade nanášania viacerých vrstiev je nutné vždy počkať, kým predošlá vrstva vyschne – doba schnutia je cca. 24 hodín – spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania
Zloženie	– vodná, polymérna disperzia bez rozpúšťadiel – vlastnosti vylepšujúce prísady – plnivo
Balenie	– 1,5 kg vedro – 7,5 kg vedro – 15 kg vedro
Spotreba	– 0,2-0,4 kg/m² – 14 kg = cca. 35-45 m² – spotreba je závislá od podkladu a spôsobu aplikácie
Skladovanie	– v chladku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov – otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, od teplôt nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 20.01.2016