



Tenkovrstvová, lepiaca maltová zmes (T) triedy M10 podľa STN EN 998-2

Oblasť použitia	<ul style="list-style-type: none">– vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov– vhodná pre murovacie prvky rôznych rozmerov– vhodná pre keramické, pórobetónové a vápenno-pieskové prvky– vhodná pre obytné a priemyselné priestory
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">– pevnostná trieda M10– ľahko spracovateľná– dobrá príľnavosť– mrazuvzdorná– ručne spracovateľná
Príprava podkladu	<ul style="list-style-type: none">– murovacie prvky musia byť očistené od prachu, mastnoty, oleja– murovacie prvky nemôžu obsahovať výkvet
Spracovanie	<ul style="list-style-type: none">– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom vody (viď. strana 2) po dobu 4-5 minút (max. 600 otáčok/minúta)– zamiešanú hmotu nanášame vhodným náradím– zamiešanú hmotu nanášame na podklad rovnomerne
Zloženie	<ul style="list-style-type: none">– portlandský cement STN EN 197– triedený piesok STN EN 13139– aditíva vylepšujúce vlastnosti
Balenie	<ul style="list-style-type: none">– 25 kg vreca / 42 ks na drevených paletách
Spotreba	<ul style="list-style-type: none">– cca. 1,4 kg/m² pri hrúbke 1 mm– spotreba je závislá od pokladu, od murovacích prvkov, od spôsobu nanášania a od náradia
Skladovanie	<ul style="list-style-type: none">– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
Upozornenia	<ul style="list-style-type: none">– vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom– uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.– nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti– hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou– počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami– náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky– obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky– pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

Upozornenia

- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Farba	šedá
Prímesová voda 1 kg 25 kg	cca. 0,03 lit. cca. 7,50 lit.
Doba spracovania	cca. 4 hodiny
Hrúbka vrstvy	max. 5 mm
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch)	> 10,0 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.08.2013