



Suchá trass-vápenná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)

Oblasť použitia

- murovací a škárovací hmoty s obsahom trassového spojiva pre kamenné steny
- vhodná k opravám historických budov, kostolov, zrúcanín hradov
- vhodná aj ako ručne spracovateľná omietka na kamenné steny

Vlastnosti

- pevnostná trieda M5
- ľahko spracovateľná
- dobrá príľnavosť
- dobrá paropriepustnosť
- ručne spracovateľná
- trieda odolnosti voči ohňu A1

Príprava podkladu

- murovací prvky, kamene musia byť očistené od prachu, mastnoty, oleja
- murovací prvky, kamene nemôžu obsahovať výkvety

Spracovanie

- vrecovaný materiál
- obsah vreca zamiešame potrebným množstvom vody po dobu 4-5 minút (max. 600 otáčok/minúta)
- nasiakavé murovací prvky, kamene je nutné pred aplikáciou navlhčiť
- zamiešanú hmotu nanášame vhodným náradím
- množstvo prímiesovej vody upravujte v závislosti od spracovania (murovanie/omietanie)
- do zmesi je zakázané pridávať ďalšie aditíva
- vysychajúci materiál chráňte pred rýchlym vyschnutím a pred vplyvmi počasia

Zloženie

- portlandský cement STN EN 197
- vápenný-hydrát STN EN 459
- triedený piesok STN EN 13139
- trass DIM 501043

Balenie

- 40 kg vreca

Spotreba

- 1 t suchej zmesi = 550-600 lit. hotovej zmesi
- spotreba je závislá od murovacích prvkov

Skladovanie

- v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Farba	šedá
Objemová hmotnosť	cca. 1,4 g/cm ³
Objemová hmotnosť hotovej zmesi	cca. 1,75 g/cm ³
Zrornosť	0-4 mm
Hrúbka vrstvy	2,0-4,0 cm
Prímesová voda (40 kg)	6,0-7,3 lit.
pH hodnota	11,0-13,5
Pevnosť v ohybe (po 28 dňoch)	> 2,0 N/mm ²
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch)	> 5,0 N/mm ²
Prilnavosť (po 28 dňoch)	> 0,15 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezabavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.07.2013