



Hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813

Oblasť použitia	– k zhotoveniu poterových podkladov – vhodný pre podlahové kúrenie – vhodný pre betonárske práce (chodníky, podlahy, do tvárnic)
Charakteristika	– vhodný pre hrúbky 30-50 mm – pevnosť v tlaku 20 MPa – hydraulicky tuhnúca – zrnitosť 0-4 mm – neodporúčame používať ako finálnu vrstvu
Príprava podkladu	– podklad musí byť pevný, rovný, bez trhlín, čistý a bez prachu, suchý, očistený od mastnôt – nenosné a drobné časti je nutné odstrániť – min. hodnota priľnavosti podkladu > 1,5 N/mm² – podklad je nutné pred aplikáciou zdrsníť – pri styku so stenami je nutné použitie dilatčných prvkov – pred aplikáciou v závislosti od nasiakavosti podkladu je nutné použitie výrobku SAKRET UG, SAKRET SHG, SAKRET UGG, SAKRET MKH, SAKRET KS alebo SAKRET SG
Spracovanie	– po pridaní potrebného množstva (viď. návod na obale) čistej vody z vodovodu miešame do bezhrudkovitého stavu ručným miešacím zariadením (max. 600 otáčok/minúta) – hmotu nechajte 3 minúty zrieť, potom znovu premiešajte – namiešanú hmotu vylejte na pripravený podklad a hladítkom vyrovnajte – pri aplikácii pomocou strojnej techniky je možné použitie pneumatického alebo kontinuálneho miešača (max. výkon 40 lit. zmesi/min.) – zmes sa spracováva pri teplotách + 5 °C až + 25 °C
Balenie	– 40 kg viacvrstvové papierové vrecia / 35 ks na EUR paletách
Spotreba	– spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm – spotreba je závislá od podkladu
Zloženie	– portlandský cement STN EN 197 – piesok STN EN 13139, STN EN 12620 – plnivo a vlastnosti vylepšujúce prísady
Skladovanie	– na suchom, chránenom mieste pred vplyvmi počasia a mrazom, v chládku, na EUR paletách je skladovateľná po dobu 12 mesiacov – otvorené balenie je nutné okamžite uzavrieť

Upozornenia

- tuhnutí materiál chráňte pred priamym slnečným žiarením, pred teplotou vyššou ako +25 °C, pred mrazom a hnaným dažďom.
- uvedené parametre sú platné pri teplote + 20 °C a pri relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- zamiešanú hmotu je nutné spracovať, opätovné miešanie a pridávanie zaschnutej hmoty naspäť do zmesi je ZAKÁZANÉ
- spracovanie je nutné vykonávať podľa platných noriem a smerníc
- náradie a nádobu je nutné po spracovaní materiálu riadne očistiť, po vytvrdnutí je možné iba mechanické čistenie
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje zásadito
- oči a pokožku chráňte pred stykom s materiálom
- v prípade styku s očami alebo pokožkou, zasiahnuté miesto opláchnite potrebným množstvom vody, ak je potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda 40 kg	cca. 4-5 litrov
Zrnitosť	0-4 mm
Teplota pri spracovaní	(T) +5 °C < T < +25 °C
Hrúbka vrstvy	30-50 mm
Doba zrenia	3 minúty
Pochôdnosť	po cca. 24 hod.
Zaťažiteľnosť	po 28 dňoch
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	> 20 N/mm ²
Pevnosť v ohybe po 28 dňoch	> 4 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.02.2017