



Vápenno-cementová, jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

Oblasť použitia	– vhodná do interiéru a exteriéru – vhodná na steny – vhodná pre menšie omietkarské opravy a murovacie práce – vhodná ako podklad pod SAKRET vrchné omietky – nevhodná na soklové časti, na vonkajšie steny pivníc, na steny namáhané posypovou soľou alebo silnými dažďami
Vlastnosti	– v jednej vrstve možné naniesť max. 20 mm – výborná paropriepustnosť – zrnitosť 0-2 mm, šedá – ľahko spracovateľná – nehorľavá – ľahko aplikovateľná ako murovacia malta triedy M2,5 (G)
Príprava podkladu	– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, bez prachu, čistý – podklady s vysokou nasiakavosťou navlhčíte pred aplikáciou – na betónových podkladoch, resp. na stenách vytvorených z betónových debniacich tvárnic a na miešané murované konštrukcie odporúčame použitie cementového prednástreku SAKRET MZP-04 v max. hrúbke 5 mm pri plnom krytí podkladu – pri podkladoch náchylných k popraskaniu aplikujte zosilňujúcu sieť (10 x 10 mm) – podklady ošetrite v závislosti od nasiakavosti (SAKRET UG)
Spracovanie	– ručné spracovanie : – obsah vreca zmiešame potrebným množstvom čistej, studenej vody z vodovodu v čistej nádobe na miešanie pomocou miešacieho zariadenia (max. 600 otáčok/minúta) do bezhrudkovitého stavu – zamiešanú hmotu nanesieme na podklad a pomocou vyrovnávacej laty zarovnáme – finálnu podobu omietky spracujte pomocou hladítka s hubkou – dbajte na správne množstvo vody pri miešaní materiálu, omietka môže popraskať po pridaní väčšieho množstva vody
Balenie	– 30 kg viacvrstvové papierové vrece na EUR paletách
Skladovanie	– v chladku na suchom uzavretom mieste chránenom pred vplyvmi počasia je skladovateľná po dobu 12 mesiacov – otvorené obaly je nutné ihneď zavrieť
Zloženie	– vápenný hydrát STN EN 459 – cement STN EN 197 – triedený piesok STN EN 13139 – vlastnosti vylepšujúce prísady
Spotreba	– cca. 15 kg suchej zmesi/m²/cm – 1 vreca (30 kg) = cca. 21 lit. hotovej zmesi – 1 vreca (30 kg) = cca. 2,1 m²/10 mm

Upozornenia

- tuhnutí materiál chráňte pred priamym slnečným žiarením, pred teplotou vyššou ako +25 °C, pred mrazom a hnaným dažďom
- uvedené parametre sú platné pri teplote + 20 °C a pri relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- zamiešanú hmotu je nutné spracovať, opätovné miešanie a pridávanie zaschnutej hmoty naspäť do zmesi je ZAKÁZANÉ
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, neskôr je možné hmotu odstrániť len mechanicky
- obsahuje vápenný-hydrát, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- oči a pokožku chráňte pred stykom s materiálom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda - 1 kg - 30 kg	cca. 0,25 lit. cca. 7,50 lit.
Teplota pri spracovaní	(T) +5 °C < T < +25 °C
Hrúbka vrstvy	do 20 mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	> 2,5 N/mm ²
Priľnavosť po 28 dňoch	> 0,1 N/mm ²
Zrnitosť	0-2 mm

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2006