



### Vápenná, štuková, interiérová omietka BIELA triedy GP CS I podľa STN EN 998-1

#### Oblasť použitia

- vhodná do interiéru
- vhodná na steny a stropy
- vhodná ako finálna vrstva na SAKRET základné omietky
- vhodná k vyrovnávacím prácam na minerálnych podkladoch
- vhodná pod farebné nátery (natierateľná po 5-7 dňoch)
- nevhodná do vlhkých priestorov a na organické podklady

#### Vlastnosti

- interiérová
- v jednej vrstve možné naniesť 1-5 mm
- výborná paropriepustnosť
- ľahko spracovateľná
- zrnitosť 0-0,5 mm, biela
- nehorľavá

#### Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, bez prachu, čistý
- podklad musí byť vyzretý, presušený
- na podkladoch s miernou nasiakavosťou odporúčame použiť SAKRET UG
- nové podklady nepotrebujú špeciálnu prípravu

#### Spracovanie

- ručné spracovanie :
  - obsah vreca zmiešame potrebným množstvom čistej, studenej vody z vodovodu v čistej nádobe na miešanie pomocou miešacieho zariadenia (max. 600 otáčok/minúta) do bezhrudkovitého stavu
  - necháme zrieť 3 minúty, potom znovu premiešame
  - zamiešanú hmotu nanesieme na podklad a pomocou vyrovnávacej laty zarovnáme
- strojné spracovanie :
  - strojné spracovanie je možné pomocou piestového alebo šnekového zariadenia
  - max. výkon 40 lit. malty / minúta

#### Balenie

- 30 kg viacvrstvové papierové vrece na EUR paletách

#### Skladovanie

- v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred vplyvmi počasia je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
- otvorené obaly je nutné ihneď zavrieť

#### Zloženie

- vápenný hydrát STN EN 459
- triedený piesok STN EN 13139
- vlastnosti vylepšujúce prísady

#### Spotreba

- 1,3-1,4 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm
- 1 vreca (30 kg) = cca. 24 lit. hotovej zmesi
- 1 vreca (30 kg) = cca. 12,0 m<sup>2</sup>/2 mm



## Upozornenia

- tuhnutí materiál chráňte pred priamym slnečným žiarením, pred teplotou vyššou ako +25 °C, pred mrazom a hnaným dažďom
- uvedené parametre sú platné pri teplote + 20 °C a pri relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skraca dobu spracovateľnosti
- zamiešanú hmotu je nutné spracovať, opätovné miešanie a pridávanie zaschnutej hmoty naspäť do zmesi je ZAKÁZANÉ
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, neskôr je možné hmotu odstrániť len mechanicky
- obsahuje vápenný-hydrát, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- oči a pokožku chráňte pred stykom s materiálom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

Technické parametre	
Prímesová voda - 1 kg - 30 kg	cca. 0,32 lit. cca. 9,00 – 10,00 lit.
Teplota pri spracovaní	(T) +5 °C < T < +25 °C
Hrúbka vrstvy	1-5 mm
Objemová hmotnosť	cca. 1,25 kg/dm <sup>3</sup>
Príľnavosť	> 0,08 N/mm <sup>2</sup>
Zrornosť	0-0,5 mm

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 20.10.2015