



Cementová, strojná omietka jemná triedy GP CS III podľa STN EN 998-1

Oblasť použitia

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na soklové časti, betónové podklady a do pivníc
- cementová omietka odolná voči silným dažďom
- vhodná na strojné aj ručné spracovanie, zrnitosť 0-1 mm
- vysoká pevnosť

Vlastnosti

- výborná priľnavosť na minerálnych podkladoch
- hydrofóbná
- ľahko spracovateľná
- nehorľavá, šedá

Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, bez prachu, čistý

Spracovanie

- ručné spracovanie :
 - obsah vreca zmiešame potrebným množstvom čistej, studenej vody z vodovodu v čistej nádobe na miešanie pomocou miešacieho zariadenia (max. 600 otáčok/minúta) do bezhrudkovitého stavu
 - necháme zrieť 3 minúty, potom znovu premiešame
 - namiešanú hmotu nanesieme na podklad a uhladíme
- stojné spracovanie :
 - strojné spracovanie je možné pomocou šnekového alebo pneumatického zariadenia (max. výkon 40 lit. zmesi/minúta)
 - po aplikácii na podklad uhladíme omietku

Balenie

- 30 kg viacvrstvové papierové vrece na EUR paletách

Skladovanie

- v chladku na suchom uzavretom mieste chránenom pred vplyvmi počasia je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
- otvorené obaly je nutné ihneď zavrieť

Zloženie

- cement STN EN 197
- triedený piesok STN EN 13139
- vlastnosti vylepšujúce prísady

Spotreba

- cca. 14-16 kg suchej zmesi/m²/cm ako omietka
- 1 vreca (30 kg) = cca. 22 lit. hotovej zmesi

Upozornenia

- tuhnutí materiál chráňte pred priamym slnečným žiarením, pred teplotou vyššou ako +25 °C, pred mrazom a silným dažďom
- uvedené parametre sú platné pri teplote + 20 °C a pri relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skrakuje dobu spracovateľnosti
- zamiešanú hmotu je nutné spracovať, opätovné miešanie a pridávanie zaschnutej hmoty naspäť do zmesi je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, neskôr je možné hmotu odstrániť len mechanicky
- obsahuje vápenný-hydrát, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- oči a pokožku chráňte pred stykom s materiálom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda - 1 kg - 30 kg	cca. 0,22 lit. cca. 6,60 lit.
Teplota pri spracovaní	(T) +5 °C < T < +25 °C
Hrúbka vrstvy	10-15 mm
Doba spracovania	cca. 120 min.
Objemová hmotnosť	cca. 1,75 kg/dm ³
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	> 6,5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu po 28 dňoch	> 4,0 N/mm ²
Príľnavosť po 28 dňoch	> 0,08 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.02.2013