



Sulfátuvzdorná, vápenno-cementová, sanačná, vrchná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy

Oblasť použitia	<ul style="list-style-type: none">– minerálna omietka slúžiaca k vysušeniu zavlhnutých a zasolených murív– vhodná pre zavlhnuté a zasolené murivo neošetrené hydroizoláciou– slúži ako vrchná omietka v sanačnom systéme SAKRET WTA
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">– sulfátuvzdorná– výborná paropriepustnosť– ľahko spracovateľná– jemnozrnná omietka– hydrofobizovaná
Príprava podkladu	<ul style="list-style-type: none">– podklad musí byť nosný, pevný, suchý, bez trhlín, čistý, bezprašný– podklad by mal byť zdrsnený– pred aplikáciou skontrolujte sanačnú jadrovú omietku, či je vyschnutá a vytvrdnutá
Spracovanie	<ul style="list-style-type: none">– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom vody do bezhrudkovitého stavu (max. 600 otáčok/minúta)– zamiešanú hmotu nechajte 3 minúty zrieť a potom premiešajte– pri strojnom spracovaní je nutné použitie komponentov, ktoré zabezpečia správne spracovanie omietky– na pripravený podklad nanášajte hrúbku max. 7 mm– počas doby schnutia uhladzte omietku
Zloženie	<ul style="list-style-type: none">– portlandský cement STN EN 197– vápenný-hydrát STN EN 459-1– vlastnosti vylepšujúce prísady a aditíva– triedený kremičitý piesok STN EN 13139, STN EN 12620
Balenie	<ul style="list-style-type: none">– 30 kg viacvrstvové vrece na EUR paletách
Spotreba	<ul style="list-style-type: none">– 1,3-1,5 kg suchej zmesi/m²/cm– 30 kg = cca. 21 lit. hotovej zmesi
Skladovanie	<ul style="list-style-type: none">– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov– otvorené obaly je nutné zavrieť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +25 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje vápenný-hydrát, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda (30 kg)	cca. 9,00 lit.
Teplota pri spracovaní	(T) +5°C < T < +25°C
Hrúbka vrstvy	2-7 mm
Zrnistosť	0-0,5 mm
Objemová hmotnosť	cca. 1,65 kg/dm ³
Hodnota paropriepustnej odolnosti	μ 13
Absorpcia vody	> 0,2 kg/m ² *min ^{0,5}
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch)	> 2,0 N/mm ²
Pevnosť v ohybe (po 28 dňoch)	> 1,0 N/mm ²
Príľnavosť	> 0,08 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezabavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 20.01.2016