



Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2T podľa STN EN 12004

Oblast' použitia

- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- k lepeniu obkladov a dlažieb na steny aj podlahy
- k lepeniu stredných a veľkých rozmerov
- vhodné pre kryté terasy a balkóny
- vhodné na lepenie sadrokartónu
- vhodné k bodovému lepeniu tepelnoizolačných dosiek
- vhodné pre viac zaťažované plochy
- vhodné pre podlahové kúrenie
- neodporúčame do bazénov, na plochy ošetrené tekutou hydroizoláciou

Vlastnosti

- hydraulicky tuhnúce
- odolné voči vplyvom počasia
- mrazuvzdorné
- vláčne, dobre tvarovateľné
- nehorľavé
- znížený sklz

Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý
- nenosné časti podkladu je nutné odstrániť
- extrémne hladké podklady je nutné zdrsníť
- podklad sa nesmie zmrašťovať, musí byť zaťažiteľný
- na nových, veľmi nasiakavých podkladoch vykonajte skúšobné lepenie
- podľa nasiakavosti podkladu odporúčame použiť základný náter SAKRET UG, SAKRET SHG alebo SAKRET SG

Spracovanie

- obsah vreca zamiešame potrebným množstvom čistej, studenej vody z vodovodu pomocou elektrického miešadla (max. 600 otáčok/minúta) do bezhrudkovitého stavu
- zamiešanú hmotu necháme 3 minúty zrieť potom znova premiešame
- naraz aplikujte iba také množstvo lepidla, ktoré je možné pokryť obkladom/dlažbou počas 30 minút
- dbajte na vytvorenie dilatačných škár
- na nerovné podklady odporúčame použiť ako prvé vrstvy samonivelizačnú hmotu

Zloženie

- portlandský cement STN EN 197
- triedený piesok STN EN 13139
- vlastnosti vylepšujúce prísady
- aditíva pre flexibilnosť

Balenie

- 25 kg vrece / 42 kusov na EUR paletách

Spotreba

- hladítko so zubami 6x6 mm – cca. 2,4 kg/m²
- hladítko so zubami 8x8 mm – cca. 2,9 kg/m²
- hladítko so zubami 10x10 mm – cca. 3,4 kg/m²
- spotreba je závislá od podkladu, od použitého náradia, od spôsobu aplikácie, od lepených prvkov

Skladovanie

- v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
- otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym daždom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať s inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- vysychajúci materiál primiešavať do čerstvej zmesi je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihned' treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda	- 1 kg - 5 kg - 25 kg
Teplota pri spracovaní	(T) +5°C < T < +25°C
Dobra spracovateľnosť	cca. 2 hodiny
Doba zrenia	3 minúty
Otvorená doba lepenia	cca. 20 min.
Pochôdznosť	cca. 24 hod.
Škárovateľnosť	po cca. 24 hod.
Plná zaťažiteľnosť	po 28 dňoch
Prílnavosť (po 28 dňoch)	> 1,0 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy. Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.01.2013