



Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002

Oblasť použitia

- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- k lepeniu obkladov a dlažieb na steny aj podlahy
- k lepeniu gresov, keramiky a umelého kameňa
- vhodné na fasády, terasy, bazény
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby
- vhodné pre veľkoformátové obklady a dlažby
- vhodné k bodovému a celoplošnému lepeniu tepelnoizolačných dosiek
- vhodné pre viac zaťažované plochy
- vhodné pre podlahové kúrenie
- vhodné na tekuté hydroizolácie

Vlastnosti

- hydraulicky tuhnúce
- flexibilné
- odolné voči vplyvom počasia
- mrazuvzdorné
- vláčne, dobre tvarovateľné
- nehorľavé (A1)
- znížený sklz
- vysoká priľnavosť
- dlhá otvorená doba zavädnutia (30 minút)

Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý
- nenosné časti podkladu je nutné odstrániť
- extrémne hladké podklady je nutné zdrsníť
- podklad sa nesmie zmrašťovať, musí byť zaťažiteľný
- na nových, veľmi nasiakavých podkladoch vykonajte skúšobné lepenie
- v závislosti od podkladu odporúčame použiť produkty SAKRET k príprave podkladu : SAKRET UG, SAKRET SHG, SAKRET SG

Spracovanie

- obsah vreca zamiešame potrebným množstvom čistej, studenej vody z vodovodu pomocou elektrického miešadla (max. 600 otáčok/minúta) do bezhrudkovitého stavu
- zamiešanú hmotu necháme 3 minúty zrieť potom znovu premiešame
- naraz aplikujte iba také množstvo lepidla, ktoré je možné pokryť obkladom/dlažbou počas 30 minút
- dbajte na vytvorenie dilatačných škár
- na nerovné podklady odporúčame použiť ako prvú vrstvu samonivelizačnú hmotu SAKRET BAM alebo SAKRET FAM
- pri lepení priesvitných, k sfarbeniu náchylných, prírodných alebo umelých obkladov a dlažieb odporúčame použitie bieleho lepidla SAKRET NKW
- v exteriéry odporúčame aplikovať lepidlo celoplošne (Butter-Floating) na lepenú dlažbu

Zloženie

- portlandský cement STN EN 197
- triedený piesok STN EN 13139
- vlastnosti vylepšujúce prísady
- aditíva pre flexibilitu a pružnosť

Balenie

- 25 kg vreca / 42 kusov na EUR paletách

Spotreba

- hladítko so zubami 6x6 mm – cca. 1,9 kg/m²
- hladítko so zubami 8x8 mm – cca. 2,5 kg/m²
- hladítko so zubami 10x10 mm – cca. 4,4 kg/m²
- spotreba je závislá od podkladu, od použitého náradia, od spôsobu aplikácie, od lepených prvkov

Skladovanie

- v chladku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
- otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad + 30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať s inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- vysychajúci materiál primiešavať do čerstvej zmesi je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- chráňte si oči a pokožku
- pri styku s očami alebo pokožkou o-/vypláchnite zasiahnuté miesto, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda 1 kg 25 kg	cca. 0,24 lit. cca. 6,00 lit.
Teplota pri spracovaní	(T) $+5^{\circ}\text{C} < T < +25^{\circ}\text{C}$
Hrúbka lepiaceho lôžka	3-20 mm
Doba spracovateľnosti	cca. 3,5 hod.
Otvorená doba lepenia	30 min.
Doba zrenia	3 min.
Pochôdnosť	po cca. 12. hod.
Škárovateľnosť	po cca. 24 hod.
Plná zaťažiteľnosť	po 7 dňoch
Príľnavosť po 24 hod.	$> 0,5 \text{ N/mm}^2$
Príľnavosť po 28 dňoch	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.05.2013