



Flexibilná, farbená škárovacia hmota na cementovej báze odpudzujúca vodu a nečistoty vhodná pre tenké škáry podľa EN 13888:2009 zodpovedá triede CG2WA

Oblasť použitia

- vhodná do in- a exteriéru, vhodná na steny a podlahy
- vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, prírodných aj umelých kameňov, betónových dlaždíc
- vhodná na obklady a dlažby z prírodného aj umelého kameňa
- vhodná na fasády, terasy, balkóny, bazény
- vhodná na podlahové kúrenie
- vhodná na maloformátové, stredné a veľkoformátové obklady a dlažby
- vhodná pre škáry so šírkou 1-5 mm

Charakteristika

- hydraulicky tuhnúca, flexibilná, odolná voči vplyvom počasia
- interiérová, exteriérová, mrazuvzdorná, vodoodpudivá
- odpudzujúca vodu a nečistoty
- ľahko spracovateľná, tuhne bez trhlín, ľahko čistiteľná
- trváca, dobre tvarovateľná, nehorľavá
- bez kremičitého piesku

Príprava podkladu

- lepidlo musí byť riadne vytvrdnuté, suché
- hĺbka škár musí byť identická s výškou škárovaného prvku
- nerovnomerná vlhkosť podkladu môže spôsobiť pri krajoch škárovaných prvkov zmeny v odtieni (V TAKEJTO SITUÁCII VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ)
- na poréznych a matných škárovaných prvkoch môže SAKRET LF vďaka vysokej nasiakavosti spôsobiť zafarbenie, resp. škvrny.
- pri škárovaní poréznych a matných prvkov je nutné vykonať skúšobné škárovanie
- v prípade nerovnomernej alebo vysokej nasiakavosti podkladu je nutné podklad rovnomerne navlhčiť

Spracovanie

- po pridaní potrebného množstva čistej vody z vodovodu miešame do bezhrudkovitého stavu ručným miešacím zariadením (max. 600 otáčok/minúta)
- hmotu nechajte 3 minúty zrieť, následne hmotu opäť premiešajte
- zamiešajte si iba toľko materiálu, koľko ste schopný spotrebovať počas 30 minút
- venujte pozornosť dilatačným škáram
- ku škárovaniu prírodných kameňov odporúčame použitie výrobku SAKRET TNF
- materiál nanášajte gumovou stierkou, je nutné vyplniť celú hĺbku škáry
- nadbytočný materiál odstráňte
- škárovaný povrch umyte tesne pred vytvrdnutím
- po celkovom vytvrdnutí je nutné celú plochu pretrieť mäkkou čistou handrou
- počas prvých 14 dňoch od škárovania umývajte povrch iba čistou vodou, nepoužívajte čistiace a chemické prostriedky

Zloženie

- portlandský cement podľa EN 197
- triedený piesok EN 13139
- vlastnosti vylepšujúce a pružnosť zabezpečujúce prísady

Balenie

- v 5 kg plastových vedrách
- možné dodanie v 6 odtieňoch podľa vzorkovníka SAKRET

Spotreba

Spotreba je závislá :

- od šírky a hĺbky škár
- od spôsobu lepenia škárovaných prvkov
- od náradia
 - v prípade prvkov 30×30 cm je spotreba cca. 0,5 kg/m²,
 - v prípade prvkov 20×20 cm je spotreba cca. 0,7 kg/m²

Skladovanie

- na suchom, chránenom mieste pred vplyvmi počasia a mrazom, v chládku je skladovateľná po dobu 24 mesiacov
- otvorené balenie je nutné okamžite uzavrieť

Upozornenia

- tuhnúci materiál chráňte pred priamym slnečným žiarením, pred teplotou vyššou ako + 30 °C, pred mrazom a hnaným dažďom.
- uvedené parametre sú platné pri teplote + 20 °C a pri relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- zamiešanú hmotu je nutné spracovať, opätovné miešanie a pridávanie zaschnutej hmoty naspäť do čerstvej zmesi je ZAKÁZANÉ
- spracovanie je nutné vykonávať podľa platných noriem a smerníc
- náradie a nádobu je nutné po spracovaní materiálu riadne očistiť, po vytvrdnutí je možné iba mechanické čistenie
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje zásadito
- oči a pokožku chráňte pred stykom s materiálom
- v prípade styku s očami alebo pokožkou, zasiahnuté miesto opláchnite potrebným množstvom vody, ak je potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda - 1 kg - 5 kg	cca. 0,27 litra cca. 1,35 litrov
Teplota pri spracovaní	(T) +5 °C < T < +25 °C
Šírka škáry	1-5 mm
Doba zrenia	3 min.
Spracovateľnosť	cca. 45 min.
Pochôdnosť	cca. po 12 hod.
Zaťažiteľnosť	cca. po 14 dňoch
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	> 15,0 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezabavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.08.2022