



### Flexibilný silikón-kaučukový tmel k utesneniu škár

#### Oblasť použitia

- vhodná do in- a exteriéru, vhodná na steny a podlahy
- vhodná ku vytmeleniu škár keramických obkladov a dlažieb
- vhodná do sociálnych miestností, na terasy, na balkóny
- vhodná k utesneniu okenných rámov
- vhodná k utesneniu elektrických zariadení
- vhodná k tesniacim prácam na skleníkoch, zimných záhradách, v kuchyniach
- vhodná na sklenené a keramické povrchy

#### Charakteristika

- flexibilná
- interiérová aj exteriérová
- mrazuvzdorná (od - 50 °C do + 180 °C)
- vodoodpudivá
- odolná voči plesniam
- odolná voči vplyvom počasia

#### Príprava podkladu

- podklad musí byť čistý, nesúdržné časti je nutné odstrániť
- nenasiakavé podklady je nutné umyť a odmastniť
- nasiakavé podklady je nutné ošetriť v prípade potreby vhodnou impregnáciou

#### Spracovanie

- výrobok je pripravený k použitiu
- aplikačnú trubičku odrežte podľa potreby v závislosti od škáry, následne nasadte na otvorenú tubu tesniaceho tmelu
- k aplikácii tesniacej hmoty je nutné použiť tzv. pištoľ na tmel
- otvorenú tubu podľa možností spotrebujte celú

#### Zloženie

- jednozložkový silikónový kaučuk
- vlastnosti vylepšujúce a pružnosť zabezpečujúce prísady

#### Balenie

- 310 ml tuba
- 12 ks / krabica
- možné dodanie v odtieňoch podľa vzorkovníka SAKRET

#### Spotreba

- Spotreba je závislá :
- od šírky a hĺbky škár
  - v prípade škáry 10 x 8 mm je spotreba cca. 3,8 bm/tuba
  - v prípade škáry 15 x 10 mm je spotreba cca. 2,0 bm/tuba
  - v prípade škáry 20 x 21 mm je spotreba cca. 1,3 bm/tuba

#### Skladovanie

- na suchom, chránenom mieste pred vplyvmi počasia a mrazom, v chládku je skladovateľná po dobu 24 mesiacov

## Upozornenia

- tuhnutí materiál chráňte pred priamym slnečným žiarením, pred teplotou vyššou ako + 25 °C, pred mrazom a hnaným dažďom.
- uvedené parametre sú platné pri teplote + 20 °C a pri relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skraca dobu spracovateľnosti
- spracovanie je nutné vykonávať podľa platných noriem a smerníc
- oči a pokožku chráňte pred stykom s materiálom
- v prípade styku s očami alebo pokožkou, zasiahnuté miesto opláchnite potrebným množstvom vody, ak je potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

Technické parametre	
Objemová hmotnosť	cca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Tvrdosť Shore-A	cca. 20
Prípustná deformácia	cca. 200 %
Teplota počas spracovania	+ 5 °C až + 25 °C
Doba tuhnutia	cca. 4 mm/deň

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbatimujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 23.07.2007