



### Farebne stála, hydrofóbná, silikónová farba na fasády s vysokou krycou schopnosťou spĺňajúca požiadavky normy STN EN 1062-1

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblasť použitia</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>– vhodná do in- a exteriéru</li><li>– na vonkajšie fasády, ako krycia vrstva stien</li><li>– na premaľovanie</li><li>– na minerálne podklady</li><li>– na nové aj staré podklady</li><li>– na premaľovanie štruktúrovaných a hladkých povrchov</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vlastnosti</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>– odolnosť voči poveternostným vplyvom</li><li>– vysoká príľnavosť, výborná krycia schopnosť</li><li>– vysoká hydrofóbná účinnosť a ochrana proti povrchovým riasam a plesniam</li><li>– výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Príprava podkladu</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– podklad musí byť pevný, bez prasklín, čistý, bez prachu, suchý a bez mastnôt</li><li>– nenosné povlaky, farby, výkvetý treba odstrániť</li><li>– povrch musí byť bez zmraštenia a dobre zaťažiteľný</li><li>– treba skontrolovať nosnosť jestvujúcej základnej vrstvy</li><li>– podklad treba ošetriť hĺbkovým penetračným náterom SAKRET TG a po jeho vyschnutí je možné naniesť prvú vrstvu farby</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Spracovanie</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>– výrobok sa nanáša v dvoch vrstvách po vyschnutí jednotlivých vrstiev</li><li>– pred nanášaním v každom prípade dôkladne premiešame celé vedro, podľa potreby na riedenie používame vodu</li><li>– pri prvej vrstve je odporúčané riedenie vodou v množstve max. 15 % a pri druhej vrstve v množstve max. 5 %</li><li>– spracovanie farby je možné ručne alebo strojne, v prípade strojného spracovania sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET</li><li>– spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania</li></ul> |
| <b>Balenie</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>– 15 lit. vedro / 24 ks na EUR palete</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Spotreba</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>– v prípade jemnozrnných omietok asi 0,20 lit./m<sup>2</sup>/vrstva</li><li>– v prípade hrubozrnných omietok asi 0,25 lit./m<sup>2</sup>/vrstva</li><li>– spotreba materiálu je závislá od kvality podkladu a spôsobu spracovania</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zloženie</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>– spojivo zo silikónovej živice</li><li>– vodná disperzia s obsahom polymérov</li><li>– prídavky na zlepšenie vlastností</li><li>– minerálne plnivo s vysokou belosťou</li><li>– prísady, konverzačné činidlá</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skladovanie</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>– v chladku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov</li><li>– otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- namiešanú hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

| Technické parametre                      |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Hustota                                  | cca. 1,50 kg/dm <sup>3</sup>       |
| Teplota pri spracovaní                   | (T) +5 °C < T < +25 °C             |
| Doba povrchového schnutia                | cca. 1 hod.                        |
| Spotreba                                 | 0,20 – 0,30 lit./m <sup>2</sup>    |
| Paropriepustnosť                         | cca. 112 g/m <sup>2</sup> /24 hod. |
| Difúzny ekvivalent vrstvy s <sub>d</sub> | cca. 0,18 m                        |

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 18.03.2014