



Trassová škárovacia hmota pre prírodný kameň triedy CG1 podľa STN EN 13888

Oblasť použitia	– na vonkajšie aj vnútorné použitie – vhodná na škárovanie neprehľadných a k sfarbeniu náchylných prírodných kameňov – vhodná škárovanie prírodných kameňov s nespracovaným povrchom
Vlastnosti	– hydraulicky tuhnúca bez trhlín – je mrazuvzdorný – vodeodolná – vhodná pre škáry 6-30 mm – zrnitosť 0-2 mm
Príprava podkladu	– lepiace lôžko musí byť rovnomerné a vytvrdnuté – škáry musia mať potrebnú hĺbku – vlhkosť podkladu a odlišná nasiakavosť škárovaných prvkov môžu spôsobiť farebné odchýlky – odporúčame vykonať v každom prípade skúšobné škárovanie
Spracovanie	– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom čistej, studenej vody z vodovodu pomocou elektrického miešadla (max. 600 otáčok/minúta) do bezhrudkovitého stavu – zamiešanú hmotu necháme 3 minúty zrieť potom znovu premiešame – zamiešanú hmotu vylejte na škárovaný povrch a následne uhladte
Balenie	– 25 kg viacvrstvové papierové vrecia / na EUR paletách
Spotreba	– 1 vreca (25 kg) = 14,5 lit. hotovej zmesi – spotreba je závislá od hĺbky a šírky skár
Zloženie	– portlandský cement STN EN 197 – jemný trassový prach – piesok
Skladovanie	– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov – otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- prvých 28 dní od škárovania nečistite škárovanú plochu pomocou chemických čistiacich prostriedkov
- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda (25 kg)	cca. 4,5 lit.
Zrornosť	0-2 mm
Doba spracovateľnosti	cca. 60 min.
Teplota počas spracovania	+ 5 °C až + 25 °C
Pochôdnosť	cca. po 24 hod.
Tepelná odolnosť	- 20 °C až + 80 °C
Šírka škáry	6-30 mm
Plná zaťažiteľnosť	po 28 dňoch

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy. Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezabavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2006