



Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004

Oblasť použitia	– na vnútorné a vonkajšie použitie – k lepeniu obkladov a dlažieb na steny aj podlahy – k lepeniu gresov, keramických obkladov a dlažieb, umelého kameňa – vhodné do priestorov každodenne zaťažených – vhodné pre podlahové kúrenie – vhodné pre malé a stredné formáty dlažieb (~ 900 cm²)
Vlastnosti	– ručne, ľahko spracovateľné – hydraulicky tuhnúce – mrazuvzdorné – dlhá otvorená doba zavädnutia – výborná priľnavosť – vláčne, dobre tvarovateľné – nehorľavé
Príprava podkladu	– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý – nenosné časti podkladu je nutné odstrániť – extrémne hladké podklady je nutné zdrsniť – podklad sa nesmie zmrašťovať, musí byť zaťažiteľný – na nových, veľmi nasiakavých podkladoch vykonajte skúšobné lepenie – v závislosti od podkladu odporúčame použiť produkty SAKRET k príprave podkladu : SAKRET UG, SAKRET MKH, SAKRET KS, SAKRET SG
Spracovanie	– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom čistej, studenej vody z vodovodu pomocou elektrického miešadla (max. 600 otáčok/minúta) do bezhrudkovitého stavu – zamiešanú hmotu necháme 3 minúty zrieť potom znovu premiešame – naraz aplikujte iba také množstvo lepidla, ktoré je možné pokryť obkladom/dlažbou počas 30 minút – dbajte na vytvorenie dilatačných škár – na nerovné podklady odporúčame použiť ako prvú vrstvu samonivelizačnú hmotu SAKRET BAM alebo SAKRET FAM – pri lepení priesvitných, k sfarbeniu náchylných, prírodných alebo umelých obkladov a dlažieb odporúčame použitie bieleho lepidla SAKRET NKw – v exteriéry odporúčame aplikovať lepidlo celoplošne (Butter-Floating) na lepenú dlažbu – k vytvoreniu spádu (min. 2 %) odporúčame použitie výrobku SAKRET BWB
Zloženie	– portlandský cement STN EN 197 – piesok STN EN 13139 – vlastnosti vylepšujúce prísady
Balenie	– 25 kg vreca / 42 kusov na EUR paletách
Spotreba	– hladítko so zubami 6x6 mm – cca. 2,6 kg/m² – hladítko so zubami 8x8 mm – cca. 3,5 kg/m² – hladítko so zubami 10x10 mm – cca. 4,4 kg/m² – spotreba je závislá od podkladu, náradia, spôsobu aplikácie, lepených prvkov

Skladovanie

- v chladku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov
- otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať s inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- vysychajúci materiál primiešavať do čerstvej zmesi je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda – 1 kg – 25 kg	cca. 0,30 lit. cca. 7,50 lit.
Teplota pri spracovaní	(T) +5°C < T < +25 °C
Hrúbka vrstvy	3-10 mm
Doba spracovateľnosti	cca. 3,5 hod.
Doba zrenia	3 min.
Otvorená doba lepenia	cca. 30 min.
Pochôdnosť	cca. po 24 hod.
Škárovateľnosť	cca. po 24 hod.
Plná zaťažiteľnosť	po 14 dňoch
Príľnavosť (po 24 hod.)	> 0,5 N/mm ²
Príľnavosť (po 28 dňoch)	> 1,0 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2019