



### Hydraulicky tuhnúca, ohňuvzdorná, šamotová malta

<b>Oblasť použitia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– k murovaniu a k oprave krbov, kachľových pecí a záhradných grilov</li><li>– vhodná na steny v interiéri a exteriéri</li><li>– vhodná k murovaniu ohňuvzdorných konštrukcií</li><li>– ohňuvzdorná do 1 100 °C</li></ul>
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– ľahko spracovateľná</li><li>– ručne spracovateľná</li><li>– nehorľavá</li></ul>
<b>Príprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– murovacie prvky musia byť očistené od prachu, mastnoty, oleja</li><li>– murovacie prvky nemôžu obsahovať výkvet</li></ul>
<b>Spracovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– vrecovaný materiál</li><li>– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom vody (cca. 1,2 – 3,0 lit.) po dobu 4-5 minút (max. 600 otáčok/minúta)</li><li>– počas murovania je nutné škáry v plnej miere vyplniť a nadbytok stiahnuť</li><li>– zamiešanú hmotu nanášame vhodným náradím</li><li>– spracovanie je nutné chrániť pred náhlym vyschnutím, pred priamym dažďom a mrazom po dobu 2-4 dni</li><li>– po vyzretí zohrievajte murovanú konštrukciu pomaly, po dosiahnutí 800 °C sa začína proces vytvárania keramických väzieb v hmote</li></ul>
<b>Zloženie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– ohňuvzdorný cement</li><li>– vlastnosti vylepšujúce prísady</li><li>– plnivo STN EN 13139</li></ul>
<b>Balenie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– 5 kg vreca</li></ul>
<b>Spotreba</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– spotreba je závislá od murovacích prvkov</li></ul>
<b>Skladovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 6 mesiacov</li></ul>

## Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

**V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET**

Technické parametre	
Farba	šedá
Hrúbka vrstvy	5,0 - 7,0 mm
Prímesová voda	0,24 – 0,30 lit. / 1 kg
Doba spracovateľnosti	cca. 20 minút

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbatimujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.07.2015