



Dvojzložkový, polyuretánový lak na betón na báze vody

Oblasť použitia	– na vnútorné použitie – na steny aj podlahy – pre zlepšenie odolnosti betónových povrchov – vytvorený povrch je odolný voči mechanickému namáhaniu – mierna oteruvzdornosť – hladký povrch – číry náter
Vlastnosti	– na báze vody bez rozpúšťadiel – dvojzložkový – tvrdý, matný, číry náter – rýchloschnúci – výborná spracovateľnosť
Príprava podkladu	– podklad musí byť čistý – podklad sa nesmie zmrašťovať a musí byť zaťažiteľný – príprava podkladu je závislá od typu podkladu – podklad musí mať minimálnu pevnosť C16/20 – drobné, masné, nenosné, prašné časti podkladu treba mechanicky odstrániť
Spracovanie	– pred spracovaním je nutné skladovať obidva komponenty aspoň 24 hodín pri izbovej teplote – zložku „B“ nalejte do zložky „A“ v uvedenom pomere a pri pomalých otáčkach miešajte aspoň 2-3 minúty – zamiešaný lak naneste na podklad krátkosrstým valčekom alebo štetcom v jednej alebo v dvoch vrstvách – druhú vrstvu naneste po 8-12 hodinách – dbajte na rovnomerné nanášanie
Zloženie	– čisté polyuretánové spojivo na vodnej báze – vlastnosti vylepšujúce prísady
Balenie	– 18 kg vedro
Spotreba	– pri betónovom podklade s normálnou nasiakavosťou cca. 0,15 kg/m²/vrstva* – pri nenasiakavých podkladoch cca. 0,10 kg/m²/vrstva * možné riedenie 10-30 % čistou vodou v prípade, ak je poklad veľmi pórovitý
Skladovanie	– v chladku, na suchom, uzavretom mieste chránenom pred mrazom a priamym slnkom je skladovateľný po dobu 12 mesiacov

Upozornenia

- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- v prípade styku s pokožkou viete produkt odstrániť pomocou teplej vody a mydla
- počas aplikácie odporúčame používať ochranné rukavice
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť vlažnou vodou, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Farba	matný / lesklý bezfarebný
Objemová hmotnosť	1,00 - 1,05 g/cm ³
Minimálna teplota počas vytvrdnutia	+ 8 °C
Teplota počas spracovania	+ 10 až + 25 °C
Doba schnutia pri + 20 °C	4 - 6 hodín
Nanášanie druhej vrstvy	po 8-12 hodinách
Pochôdnosť	po cca. 24 hodinách
Úplné vytvrdnutie	po cca. 7 dňoch

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.11.2019