



Híbkový, disperzný, penetračný náter zosilňujúci podklad na báze vody, neobsahujúci riedidlá

Oblasť použitia

- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- na steny aj podlahy
- na prípravu podkladu
- na spevnenie podkladu
- vhodný na podklady :
 - minerálne omietky
 - betón
 - omietka
 - tehla
 - sadrokartón
 - pórobetón
- reguluje nasiakavosť
- zabraňuje rýchlemu odvodneniu

Vlastnosti

- výborne utesňuje póry
- na báze vody, bez zápachu
- vynikajúca priľnavosť na všetkých minerálnych podkladoch

Príprava podkladu

- podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý
- nenosné časti podkladu je nutné odstrániť
- extrémne hladké podklady je nutné zdrsniť
- vlhkosť cementových podkladov nemôže byť vyššia ako 2 CM%
- vlhkosť sadrových podkladov nemôže byť vyššia ako 1 CM%

Spracovanie

- produkt je pripravený k použitiu, ďalšie riedenie nie je nutné
- aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka
- v prípade nanášania viacerých vrstiev je nutné vždy počkať, kým predošlá vrstva vyschne
- nanosená vrstva je pripravená na ďalšie práce po cca. 24 hodinách
- spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania

Zloženie

- disperzia na báze vody neobsahujúca riedidlá
- vlastností vylepšujúce prísady

Balenie

- 1 lit. kanister
- 5 lit. kanister
- 10 lit. kanister
- 20 lit. kanister

Spotreba

- spotreba je závislá od podkladu a spôsobu nanášania
- spotreba 100-150 ml/m²

Skladovanie

- v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľný po dobu 12 mesiacov
- otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť



Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote + 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je **ZAKÁZANÉ**
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok počas skladovania treba chrániť pred priamym slnkom a mrazom
- chráňte si oči a pokožku, v prípade styku s očami a pokožkou umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody, lekársku pomoc vyhľadajte podľa potreby
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2019